

FICHA TECNICA

PINTURA PISCINAS NEPTUNO

Código: 088

Descripción	Pintura para el pintado de piscinas de cemento, a base de resina de caucho acrílico.
Propiedades	* Buena resistencia al agua dulce o salada. * Total resistencia a los agentes de depuración de las piscinas. * Muy buena adherencia sobre superficies de cemento. * Resiste la alcalinidad de los soportes. * Buen poder cubriente. * Rápido secado. * Con conservante anti-algas y antimoho.
Usos	**Exterior** Para el pintado de piscinas de cemento, proporcionando protección y belleza. También puede usarse para el pintado de piscinas de fibra de vidrio.
Colores y tamaños	Azul Mar Egeo 4 L
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Resina de caucho acrílico plastificado. Acabado: Mate Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos y cargas minerales. Disolvente: Hidrocarburos aromáticos. Densidad: 1,26 ± 0,02 Secado a 23ºC: 30 minutos. Repintado: Después de 8 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Llenado de la piscina: Dejar transcurrir 8-10 días antes de proceder al llenado. Rendimiento teórico: 8 - 10 m²/ litro. VOC: Exento
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de Aplicación: Brocha ó Rodillo. Disolvente: Disolvente Bruguer E-5150 y Disolvente para Sintéticos y Grasos. Dilución: No precisa, como máximo diluir al 5%. Limpieza de útiles: Disolvente Bruguer E-5150 <u>Condición de aplicación</u> Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias mohos, salitre, grasas, cremas bronceadoras, etc.

	Piscinas de cemento nuevas	Mantenerlas llenas de agua durante 30 - 45 días para permitir la disolución de las sales de los materiales de construcción. Lavar con ácido clorhídrico (salfumán) diluido al 10 - 15% y dejar que actúe durante 5 minutos. Aclarar con abundante agua dulce y esperar a que seque. Aplicar una primera capa con la pintura diluida al 10 - 15% con Disolvente Bruguer E-5150 , posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.
	Piscinas viejas no pintadas	Proceder a una limpieza en profundidad para eliminar mohos y suciedad en general con una mezcla de agua y fosfato trisódico en relación 10:1, a continuación enjuagar con agua dulce y proceder como en piscinas nuevas.
	Piscinas a repintar	Si la pintura antigua está en buen estado proceder a una limpieza general y en profundidad y aplicar una o dos capas de Bruguer Piscinas. Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse. Aplicar una capa de pintura diluida al 10-15% con Disolvente Bruguer E-5150, posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u> No pintar sobre superficies caldeadas por el sol para evitar la formación de ampollas.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje	18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 06/12

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**